

Warmschrumpfschlauch dünnwandig

mit Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SR1F sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | SR1F 19.1-9.5 |
| Artikelnummer | 457361 |
| Hinweise | Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage. |

Eigenschaften

| |
|---------------------------------------------|
| Dünnwandig |
| Ohne thermoplastischen Kleber |
| Beschriftbar |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Nicht korrosiv |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Unschmelzbar |
| Hohe Zugfestigkeit |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften |
| Hohe Zugfestigkeit |
| Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) |
| Hohe Flexibilität |
| Selbstverlöschend (außer Transparent) |

Anwendungen

| |
|------------------------|
| Isolieren |
| Bündeln |
| Kennzeichnen |
| Schutz gegen Korrosion |
| Mechanischer Schutz |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelname | SR1F 19.1-9.5 |
| Artikelnummer | 457361 |
| Prüfnormen | UL E172094 MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materialien | Polyolefin modifiziert Blei- und cadmiumfrei |
| Auswahl Hinweis | Abschnitte |
| Länge L | 1 m |
| Farben | braun |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (Zoll) | 3/4" |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm) | 19.1 mm |
| Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm) | 9.5 mm |
| Wandstärke geschrumpft | 0.76 mm |
| Reißdehnung | 350 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | ASTM D 638 |
| Reißfestigkeit | 13 MPa |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | ASTM D 638 |
| Längsschrumpfung | +/- 10 % |
| Längsschrumpfung (zugehörige Norm) | ASTM D 2671 |
| Schrumpfrate | 2 : 1 |
| Schrumpfrate (zugehörige Norm) | IEC 811-1-1 |
| Dauergebrauchstemperatur min | -55 °C |
| Dauergebrauchstemperatur max | 135 °C |
| Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 216 |
| Schrumpftemperatur | > 90 °C |
| Brennverhalten | selbstverlöschend |
| Brennverhalten (zugehörige Norm) | UL 224 |
| Kälteflexibilität | -55 °C |
| Kälteflexibilität (zugehörige Norm) | ASTM D 2671 |
| Spez. Durchgangswiderstand | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm) | ASTM D 257 |
| Durchschlagsfestigkeit | 20 kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | ASTM D 2671 |
| Korrosion | keine |
| Korrosion (zugehörige Norm) | ASTM D 2671 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | Kein Wachstum |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | AMS-DTL-7444 |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelname | SR1F 19.1-9.5 |
| Artikelnummer | 457361 |
| Lieferumfang | Warmschrumpfschlauch dünnwandig als Abschnitte |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Polen |
| Zolltarifnummer | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311201382 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Schachtel | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|-----------|--------|---------|
| Basismenge | 10 | 200 | 3200 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 1050 | 1100 | 1200 |
| Breite (mm) | 40 | 400 | 800 |
| Höhe (mm) | 65 | 150 | 188 |
| Nettogewicht (kg) | 0.43 | 8.6 | 137.6 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.439 | 9.517 | 170.472 |